



Technická informace

VEROPAL D 709

akrylátový lak

Použití	<ul style="list-style-type: none">- restaurátorské práce při ochraně kovu, betonu, kamene a dřeva před povětrnostními vlivy i v interierech;- pojivo pro stříbrné a zlaté bronze vystavené povětrnosti;- lepení a ochrana optického skla
Složení	roztok akrylátového pojiva v organických rozpouštědlech
Vlastnosti: vzhled obsah netěkavých látek index lomu zasychání	akrylátový optický tmel s parametry srovnatelnými s kanadským balzámem čirá bezbarvá kapalina 30 až 40 % 1,45 - 1,60 do tloušťky filmu 30 µm 1 hod.
Aplikace	nanášení štětcem, válečkem, stříkáním
Skladovatelnost	2 rok při teplotě 5 až 25°C v uzavřených nádobách