



**SYNPO, akciová společnost**  
**S. K. Neumanna 1316**  
**532 07 Pardubice - Zelené Předměstí**

## **Technický list výrobku**

# **LAK SYNTETICKÝ TUG**

**Složení:** roztok alkydové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přídavkem speciálních aditiv

**Lesk:** nastaven dle přání zákazníka

### **Použití:**

K povrchové úpravě ploch, které nejsou vystaveny vlivům povětrnosti. Není určen pro dlouhodobý nebo trvalý styk s potravinami a vodou.

### **Zpracování:**

Lak je určen pro nanášení běžnými metodami jako štětcem, válečkem nebo stříkáním. U nanášení štětcem a válečkem se ředí ředidlem S6006, u pneumatického stříkání ředidlem S6001 přibližně v poměru lak:ředidlo 4:1 hmotnostně, u variant s nižším leskem je třeba ředění navýšit až na poměr 3:1.

### **Vlastnosti nátěrové hmoty:**

Obsah netěkavých podílů: cca 50 % hmot.

Hustota: 0,97 g/cm<sup>3</sup>

Zasychání při tloušťce suchého filmu 20 µm při 23 °C

Proti prachu: do 2 hodin

Na dotyk: 24 hodin

**Skladovatelnost:** 6 měsíců

**Bezpečnost práce:** Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, dále viz bezpečnostní list výrobku

Datum vydání: 30. 5. 2011

IČO: 465 04 711  
DIČ: 248-465 04 711

Telefon: +420 466067175 Fax: +420 466067260  
e.mail: zdenka.psenickova@synpo.cz  
<http://www.synpo.cz>